



EPT-ND FE:031213

## Krönen Set Paste High Temp (Pasta Especial para Alta Temperatura)

### DESCRIPCIÓN

**Krönen Set Paste High Temp** es una pasta especial para la lubricación de las armaduras de oxígeno. Es también un lubricante para alta temperatura, antiadherente y pasta de montaje. Para todo tipo de conexiones, especialmente para los aceros de alto grado y combinaciones de acero de alto grado. Recomendado para la lubricación de máquinas de fundición a presión. Óptima protección contra la corrosión, incluso en atmósfera químicamente agresiva.

### BENEFICIOS

- 👉 Excelente protección contra el desgaste.
- 👉 Estable a altas presiones y temperaturas.
- 👉 Libre de metales pesados.
- 👉 Muy bajo coeficiente de fricción.
- 👉 Apto para todos los metales.
- 👉 Temperatura estable hasta + 1.200 ° C.
- 👉 Prueba de Cuatro-bolas de carga de soldadura: 9500 N.

### PRESENTACIÓN

- 👉 Tarro 1 kg

### APLICACIÓN

**Krönen Set Paste High Temp** puede ser aplicada en bridas de extrusoras, intercambiadores de calor, calderas, cuerdas y boquillas. Lubricación de rodamientos de baja velocidad que trabajan bajo altas temperaturas.

### ESPECIFICACIONES

#### MODO DE EMPLEO:

- 👉 Las superficies deben estar limpias y desengrasadas.
- 👉 Aplicar fina y uniformemente con brocha, trapo de cuero producto.
- 👉 Circulación lenta rodamientos de rodillos se debe llenar sólo hasta máximo 1/10.

### MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

## Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
<b>Grado de Consistencia NLGI</b>	<b>D-217</b>	<b>1-2</b>
Apariencia	IT-08-04	Suave Homogénea
Color	IT-08-04	Gris Oscuro
Textura	IT-08-06	Lisa Brillante
Temperatura de Goteo, °C	D-2265	No tiene
Cuatro bolas de soldadura de carga, N	D-2596	9500
Base	-	Aceite Mineral
Rango de temperatura, °C	-	-30 a 450

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet [www.kronenlubricants.com.mx](http://www.kronenlubricants.com.mx)

MI-SET-HPP 1200 S



**Tecnología Alemana en Lubricación**

HT-AT-REV:00

[www.kronenlubricants.com.mx](http://www.kronenlubricants.com.mx)